

(12) *f* 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2006 年 3 月 9 日 (09.03.2006)

PCT


(10)  
WO 2006/025162 A1

- (51) 国際特許分類:  
*GIIB* 7/24 (2006.01) *GIIB* 7/258 (2006.01)  
*GIIB* 7/257 (2006.01) *GIIB* 7/26 (2006.01)  
*GIIB* 7/254 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/013246
- (22) 国際出願日: 2005 年 7 月 19 日 (19.07.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権一タ:  
特願 2004-249764 2004 年 8 月 30 日 (30.08.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 北浦 英樹 (KI-TAURA, Hideki). 児島 理恵 (KOJIMA, Rie).
- (74) 代理人: 小野 由己男, 外 (ONO, Yukio et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町 1 丁目 4 番 19 号 サウスホレストビル 新樹グローバル・アイビー特許業務法人 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -x- ラシ T (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, E., FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, R., SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, G., GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND ITS MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 光学的情報記録媒体およびその製造方法



(57) Abstract: A highly reliable recording medium having high density and excellent recording/reproducing characteristics within a wide linear velocity range, and a method for manufacturing such recording medium are provided. An optical information recording medium is provided with at least a recording layer, which changes between different statuses which can be optically detected by beam irradiation, a light absorbing layer composed of a material containing an Si of 50at% or more by not more than 95at%, and a reflecting layer composed of a material including an Ag of 95at% or more and an In of 5at% or less, in this order on a transparent board.

(57) 要約: 本発明では、高密度かつ広い線速度範囲において良好な記録再生特性が得られ、信頼性の高い記録媒体とその製造方法を提供する。そのために、光学的情報記録媒体において、透明基板上に少なくとも、光ビームの照射により光学的に検出可能である異なる状態間で変化する記録層、50at%以上95at%以下のSiを含む材料からなる光吸収層、95at%以上のAgおよび5at%以下のInを含む材料からなる反射層をこの順に備える。

WO 2006/025162 A1



添付公開書類：  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。